




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, feuergetrocknet														
Sorte:	G0103T1														
Farbe:	elfenbein														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	lw														
Datum:	15.01.2024														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,3	13,6	66,6	17,7	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,3	13,6	66,6	17,7	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,3	13,9	80,5	98,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Siebmaschenweite (mm)	Siebdurchgang in Masse (%)
0,001	0,0
0,063	0,3
0,125	13,9
0,250	17,7
0,400	1,8
0,630	80,5
0,800	98,2
1,000	100,0
1,180	100,0
1,400	100,0
1,600	100,0
2,000	100,0
2,800	100,0
4,000	100,0

Ø Korngr. (mm):	0,19
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen Durchschnitt aus der Produktion 2023 dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.