




PLEINFELDER QUARZSAND

Sandanalyse															
Produkt:	Quarzsand, mehrfach gewaschen, hydroklassiert, lagerfeucht														
Sorte:	G0110F1														
Farbe:	elfenbeinrot														
Entnahme:	Produktionskontrolle														
Prüfer:	lw														
Datum:	15.01.2024														
Siebanalyse															
Einwaage (g):	100														
Zeit (min):	3														
Bemerkungen:	Ermittlung der durchschnittlichen Kornverteilung														
Sieblinie															
Sieb (mm):	0,001	0,063	0,125	0,250	0,400	0,630	0,800	1,000	1,180	1,400	1,600	2,000	2,800	4,000	Summe
auf Sieb (g):	0,0	0,0	12,1	30,2	42,1	9,2	3,7	1,3	0,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
auf Sieb (M.-%):	0,0	0,0	12,1	30,2	42,1	9,2	3,7	1,3	0,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Durchg. (M.-%):	0,0	0,0	0,0	12,1	42,3	84,4	93,6	97,3	98,6	99,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Siebdurchgang in Masse %	
Siebmaschenweite (mm)	Durchg. (M.-%)
0,001	0,0
0,063	0,0
0,125	0,0
0,250	12,1
0,400	30,2
0,630	42,1
0,800	49,0
1,000	84,4
1,180	93,6
1,400	98,6
1,600	99,4
2,000	100,0
2,800	100,0
4,000	100,0

Ø Korngr. (mm):	0,45
-----------------	------

Die angegebenen Daten stellen den Durchschnitt aus der Produktion 2023 dar.
Eine Verbindlichkeit aus den Angaben kann nicht hergeleitet werden.